

## weber BM15

### Tinci gri



Pentru egalizarea suprafețelor tencuite.

Suport ideal pentru finisaje ulterioare.

Pentru interior și exterior.



Pulbere de culoare gri pe bază de ciment, adaosuri minerale și rășini sintetice, de calitate profesională. Este ușor lucrabil, cu rezistență marită și aderență bună la suport. Pentru aplicare manuală.

## Domenii de utilizare

Se utilizează pentru nivelarea, îndreptarea tencuielilor de bază înaintea aplicării altor finisaje. Este recomandată atât la interior cât și la exterior, aplicabilă în mai multe straturi.

## Pregătirea suprafeței suport

Suprafața suport trebuie să fie curată, nedeformabilă, fixă, fără praf, săruri, eflorescențe sau alte substanțe antiaderente, să nu fie hidrofobă și să aibă vârsta de maturare. La nevoie absorbția de apă se reglează prin umezirea suportului.

## Mod de lucru

Se toarnă conținutul unui sac în cca. 5 litri de apă curată și se amestecă cu ajutorul unui mixer electric până se obține un amestec omogen, fără aglomerări. După un repaus de cca. 5 minute se reamestecă.

Tencuiala astfel obținută se aplică cu gletieră metalică într-un strat de 3-5 mm grosime. După 5-20 minute de la aplicare se finisează prin drișuire umedă cu drișcă de polistiren sau de burete. Pentru grosime mai mare, **weber BM15** se poate aplica în mai multe straturi.

## Recomandări

Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. Suprafețele tencuite vor fi protejate împotriva acțiunii directe ale razelor solare și împotriva ploii cel puțin 24 ore de la aplicare. Se va lăsa să se întărească și să se usuce cel puțin 5 zile înaintea aplicării altor materiale de finisaj.

Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

**Ambalare**

În saci de hârtie de 25 kg. Paleti de 1200 kg (48 saci).

**Depozitarea**

În mediu uscat pe paletți de lemn.

**Termen de valabilitate**

12 luni de la data fabricației.

**Consum**

cca. 3-3,5 kg/m<sup>2</sup> pentru un strat de 2 mm grosime

**Date tehnice**

|                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Apa de omogenizare                                                        | cca. 5 l/sac             |
| Aderența la suport                                                        | ≥ 0,2 N/mm <sup>2</sup>  |
| Rezistența la încovoiere                                                  | ≥ 1 N/mm <sup>2</sup>    |
| Rezistența la compresiune                                                 | Clasa CS II              |
| Aderența după cicluri de condiționare (proba 10 mm)                       | ≥ 0,10 N/mm <sup>2</sup> |
| Aderența după cicluri de condiționare (proba 20 mm)                       | ≥ 0,15 N/mm <sup>2</sup> |
| Permeabilitatea la vapori de apă, μ                                       | 8,36                     |
| Coeficientul de absorbție al apei datorită acțiunii capilare              | Clasa W1                 |
| Conductivitatea termică în stare uscată la 10°C (λ <sub>10, uscat</sub> ) | 0,5 W/mK                 |
| Densitatea aparentă praf                                                  | ≈ 1400 kg/m <sup>3</sup> |
| Timp de punere în operă                                                   | cca. 90 min              |
| Reacția la foc                                                            | Clasa A1                 |

Aceste date sunt valabile pentru o temperatură de 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În alte condiții de temperatură și umiditate aceste valori pot varia, iar întărirea produsului poate fi mai lentă sau accelerată.

**Conformitate**

Standard de produs SR EN 998-1:2016

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în teorie și practică. Ele sunt orientative și nu implică obligații suplimentare contractului de vânzare-cumparare. Cumparatorul/Aplicatorul are obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit.  
Rev. 04 – 2018

