

Tencuială decorativă tip mozaic

- REZISTENȚĂ LA ȘOCURI MECANICE
- ADERENȚĂ SUPERIOARĂ
- REZISTENȚĂ LA UMIDITATE ȘI ÎNGHEȚ
- FLEXIBILĂ
- ASPECT DECORATIV DEOSEBIT

DOMENII DE UTILIZARE

Pentru finisarea, decorarea și protejarea suprafețelor expuse uzurii: socluri, garduri, stâlpi; pentru diferite decorațiuni exterioare și interioare. Se poate aplica peste sisteme de izolație termică și peste tencuieli de bază. Recomandat pentru sistemul de izolație termică cu polistiren extrudat webertherm forte.

SUPRAFAȚA SUPORT

Suprafața sistemelor de izolație termică reprezentată de masa de șpacu armată, tencuieli de bază (ciment, varciment), tinci, beton sau peste tencuieli termoizolatoare netezite cu tinci.

COMPOZIȚIE

Tencuială decorativă pe bază de rășini sintetice ce conține granule de marmură alese, de culoare naturală și granule special colorate.

DATE TEHNICE

Temperatura de aplicare:	De la 5°C la 30°C
Granulație maximă	1,6 mm
Culori	16 conform Sample Book Weber



weberpas mozaik

PERFORMANȚE

Marcaj CE - EN 15824:2017

Reacția la foc	F
Permeabilitatea la vaporii de apă	V2
Absorbția de apă	w3
Aderența la suport	≥ 0,3 N/mm ²
Durabilitatea (rezistența la îngheț)	npd
Conductivitatea termică	0,75 W/mK
Substanțe periculoase	A se vedea FDS

Aceste date sunt valabile pentru o temperatură de 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În alte condiții de temperatură și umiditate, aceste valori pot varia, iar întărirea produsului poate fi mai lentă sau mai accelerată.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie curată, nedeformabilă, uscată, fixă și lipsită de substanțe antiaderente (eflorescență, bitum, praf, etc.), să nu fie înghețată și să aibă capacitatea portantă necesară și vârsta de maturare. Pentru asigurarea aderenței corespunzătoare și pentru reducerea/uniformizarea absorbției de apă a suportului se va aplica un strat de grund **webermozaik primer G704**. Dacă un strat nu este suficient, în cazul suprafețelor foarte absorbante, se va aplica al doilea strat după uscarea celui precedent (cca. 5-7 ore). Aplicarea tencuielii de soclu se începe după uscarea completă a grundului de amorsaj.

Tencuială decorativă tip mozaic

MOD DE LUCRU

Înainte de aplicare, se amestecă 1 minut, până ce se omogenizează conținutul găleții. Este recomandat ca pentru o suprafață din același plan să fie folosit material din aceeași dată de fabricație. Tencuiala se aplică în strat subțire, în grosimea de 1-1,5 ori dimensiunea granulei și se compactează, se nivelează cu o gletieră din oțel inoxidabil. Aplicarea tencuielii se face fără întrerupere pe suprafața unei fațade, folosind metoda „umed-pe-umed” pentru a evita apariția îmbinărilor și diferențelor de nuanțe de culoare. Nu este recomandat să fie aplicat pe suprafețe exterioare neprotejate orizontale sau aproape de orizontalitate precum pe suprafețe fără hidroizolație corespunzătoare unde este posibilă absorbția umidității în stratul suport. Pentru a asigura durată cât mai lungă în exploatare, trebuie împiedicată pătrunderea umezelii în spatele tencuielii de soclu.

CONSUM

cca. 5 kg/m²

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu datele tehnice de Securitate înainte de a utiliza produsul. Ca și protecție individuală este recomandată folosirea mănușilor de protecție.



RECOMANDĂRI

Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. Nu se aplică pe vânt puternic, ploaie sau pe suprafețe expuse direct razelor solare. Tencuiala proaspăt aplicată trebuie protejată de razele solare, ploi, îngheț sau alte intemperii până la uscare. În condiții de umiditate ridicată și temperaturi scăzute, realizarea structurii necesită în prealabil o „drisuire de probă”. După terminarea aplicării, găleata se închide ermetic pentru ca materialul rămas să nu se întărească. Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

AMBALARE ȘI DEPOZITARE

Ambalare	În găleți de 20 kg
Palet	480 kg (24 găleți x 20 kg)

DEPOZITARE ȘI TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricației, depozitat în găleți închise ermetic, ferite de îngheț și temperaturi ridicate, de acțiunea directă a razelor solare.

Rev. 05.2022

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în teorie și practică.

Ele sunt orientative și nu implică obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.

Cumpărătorul/Aplicatorul are obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în scopul în care urmează a fi folosit.

SAINT-GOBAIN ROMANIA • WEBER

Calea Floreasca nr. 165

One United Tower • etaj 10

Sector 1 • cod 014459 • București • România

Tel: +40 21 207 57 50/51

info.constructionproducts@saint-gobain.com

www.ro.weber