

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) nr. 574/2014

Numărul: DOP-RO-13157

1. Codul unic de identificare al produsului tip: **weber R40 max<sup>2</sup>**
2. Utilizarea sau utilizările preconizate: **Se utilizează ca adeziv pentru armarea plăcilor de polistiren expandat, grafitat, extrudat și vată minerală bazaltică la realizarea sistemelor de izolație termică.**
3. Fabricant: **Saint-Gobain Construction Products România S.R.L. Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, București, [www.ro.weber](http://www.ro.weber)**
4. Reprezentantul autorizat: **Nu se aplică**
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: **Sistemul 4**
- 6a. Standard armonizat: **SR EN 998-1: 2016**  
Organismul notificat: **Sistemul 4 nu prevede nicio sarcină pentru organismul notificat**
7. Performanțe declarate:

| Caracteristici esențiale                                                             | Performanța                                        | Standardul de încercări          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Rezistența la compresiune                                                            | 5,41 N/mm <sup>2</sup>                             | SR EN 1015-11:2020               |
| Aderența adezivului la suport din beton (28 zile)                                    | > 1,1 N/mm <sup>2</sup><br>(rupere 100% în produs) | SR EN 1015-12 :2016              |
| Permeabilitatea la vapori de apă<br>coeficient de rezistență la difuzia vaporilor μ) | ≤ 20,34                                            | SR EN 1015-19 :2003/<br>A1 :2006 |
| Absorbția de apă prin capilaritate<br>(kg/m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )       | Max 0,2<br>Class W2                                | SR EN 1015-18 :2003              |
| Densitatea mortarului întărit (kg/m <sup>3</sup> )                                   | 1500-1600                                          | 1015 :10-2003                    |
| Conductivitatea termică în stare uscată la 10°C, λ <sub>10,usc</sub> (W/m·K)         | 0,098                                              | SR EN 1745:2020                  |
| Clasa de reacție la foc                                                              | PND                                                | SR EN 13501-1: 2019              |
| Emisia de substanțe periculoase                                                      | A se vedea Fișa cu date de securitate a produsului |                                  |

8. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

**ICECON SA prin ICECON TEST, București, șos. Pantelimon, nr. 266;  
AXACERT, str Agromec nr. 3, Moara Vlăsiei, hala C4/C5, jud Ilfov**

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată. Aceasta declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Manager Dezvoltare Produse**  
**Ramona Jura**

**Turda, 08.05.2024**

