

weber GR 100

GRUND UNIVERSAL

Performanțe


CALITATE SUPERIOARĂ



Reduce absorbția suporturilor minerale



Consolidează suporturile slabe și sfărâncioase



Creează o punte de legătură între suport și materialul aplicat



Se utilizează atât la interior cât și la exterior

DESCRIERE:

Amorsă universală destinată egalizării absorbției de apă a suprafețelor suport și obținerii unei aderențe ridicate. Se aplică înaintea lucrărilor de placare sau egalizare, fiind potrivită pentru pereți și pardoseli, atât la interior, cât și la exterior.

COMPOZIȚIE:

Pulbere pe bază de rășini sintetice, cu adaosuri minerale.

DOMENII DE UTILIZARE:

Produsul este destinat pregătirii suporturilor minerale, contribuind la creșterea capacității de ancorare a straturilor ulterioare. Se aplică înaintea lucrărilor de placare sau nivelare, optimizând compatibilitatea dintre suport și materialele aplicate ulterior. Este compatibil cu toate suprafețele nedeformabile utilizate în construcții, inclusiv suporturi cu absorbție redusă, precum beton ușor, beton poros, beton proaspăt, zidărie, tencuială și plăci de gips-carton. De asemenea, este recomandat pentru suprafețe critice, precum plăci ceramice, mozaic vechi, OSB sau PVC, asigurând o pregătire optimă a suportului. Produsul poate fi utilizat pe pereți și pardoseli, atât la interior, cât și la exterior, oferind o aderență ridicată și o bază sigură pentru aplicarea materialelor de finisare.



weber GR 100

GRUND UNIVERSAL

MOD DE PREZENTARE

Ambalaj: galeți de 5 kg
Palet: 70 galeți x 5 kg = 350 kg
Culoare: Alb

NU SE UTILIZEAZĂ

- pe suprafețe umede, înghețate
- pe suporturi din material plastic sau metal.

STRATUL SUPORT

Se aplică pe toate suprafețele nedeformabile utilizate în industria construcțiilor, cu absorbție de apă scăzută: beton armat, beton prefabricat, beton proaspăt, zidărie, tencuială uscată și plăci de gips-carton. Este recomandat și pentru suprafețe critice, precum plăci ceramice, mozaic vechi sau OSB.

CARACTERISTICI ȘI DATE TEHNICE

Consum pentru suporturi minerale	cca. 0,15 - 0,20 kg/m ² pentru un strat
Aspect material uscat	Pulbere omogenă de culoare albă
Masă volumică în produs uscat SR EN ISO 1097-3:2002	1.1 – 1.3 g/cm ³
Masă volumică în produs preparate SR EN ISO 2811-1:2016	1,35 g/cm ³
Aderență la suport SR EN ISO 4624:2016, NE 001-96	≥0.5 N/mm ²
Granulație maximă SR EN 933-1:2012	1 mm
Timp de uscare	4 ore
Clasă de reacție la foc	PND

RECOMANDĂRI

Lucrările vor fi executate pe un suport uscat, la o temperatură a aerului și a suportului cuprinsă între 5 °C și 30 °C. Nu se aplică pe suprafețe înghețate, excesiv de calde sau expuse acțiunii directe a ploii. Suprafețele amorțite trebuie protejate împotriva înghețului, a razelor solare directe, a ploii și a altor intemperii până la uscarea completă. Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

weber GR 100

GRUND UNIVERSAL



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suportul trebuie să fie uscat și curățat de praf, fără eflorescențe și fără urme de decofrol, nedeformabil și rezistent (să nu sune a gol la ciocănire și, la zgâriere, să nu se desprindă particule mari). Dacă există urme de uleiuri impregnate în suport, zona respectivă trebuie degresată sau decapată chimic. Fisurile, dacă sunt prezente, se largesc și se repară/nivelează cu mortare de reparații. Urmele de glet sau alte materiale cu rezistență scăzută, depuse accidental pe suport, vor fi răzuite, iar întreaga suprafață va fi aspirată. Pentru obținerea unor suprafețe cu absorbție redusă de apă, se recomandă aplicarea amorsei în două straturi, la un interval de aproximativ 3 ore.

MOD DE LUCRU

Se toarnă conținutul unei pungi de 5 kg **weber GR100** în 6 litri de apă curată și rece, apoi se amestecă manual sau cu ajutorul unui mixer electric până la obținerea unui amestec fluid și omogen, fără aglomerări. După un repaus de aproximativ 10 minute, amestecul se reomogenizează. Materialul astfel preparat se aplică cu bidineaua sau cu o pensulă lată. Se recomandă reamestecarea și în timpul aplicării, pentru a evita sedimentarea particulelor solide. În funcție de absorbanta suportului se vor aplica unul sau mai multe straturi de grund. Suprafețele devin pregătite pentru operațiile următoare după uscarea completă a grundului, minimum 24 de ore. Produsul weber GR100 nu se amestecă cu alte materiale.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu datele de securitate înainte de a utiliza produsul.

Produs destinat uzului profesional.

A nu se lăsa la îndemana copiilor

A nu se înghiți

În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă curată și consultați un medic oftalmolog.

Măsuri de protecție individuală:

- este recomandată folosirea mănușilor de protecție și a ochelarilor de protecție.
- împotriva prafului este recomandată folosirea măștilor faciale.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricției înscrisă pe ambalaj.

Se depozitează în ambalajul original, în zone ferite de umiditate.

SUSTENABILITATE

- ✓ Serviciu de returnare europaleți reciclabili

CERTIFICATE, STANDARDE, AGREMENTE

Agrement tehnic

- 001SC-04/862-2023

Produse complementare

- **weber BC 15**
Tencuială manuală pe bază de ciment
- **weber BC 25**
Tencuială mecanizată pe bază de ciment
- **weberset**
Adezivi pentru placare ceramică
- **weber N 15**
Glet pentru medii umede
- **weber N 17**
Glet alb pe bază de ipsos
- **weberplan profi**
Șapă autonivelantă
- **weberplan home**
Șapă autonivelantă rapidă

Weber este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.ro.weber.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia.

Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.