

weberplan profi

SAPĂ AUTONIVELANTĂ

Performanțe

CALITATE SUPERIOARĂ



Aplicabil în strat de 2-10mm



Aplicare manuală și mecanizată



Suport ideal pentru mochetă, parchet laminat și plăci ceramice



Recomandată pentru pardoseli cu încălzire integrată

DESCRIERE

Weberplan Profi este un mortar autonivelant pe bază de ciment, îmbogățit cu rășini sintetice și fibre de armare celulozice, special formulat pentru nivelarea pardoselilor interioare. Datorită compoziției sale aditivate, produsul oferă o fluiditate excelentă.

COMPOZIȚIE

Ciment, fibre de armare celulozice și rășini sintetice.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru nivelarea pardoselilor din beton și a șapelor pe bază de ciment. Este recomandat pentru locuințe cu trafic mediu, atât în construcții noi, cât și în lucrări de renovare, în spații interioare. De asemenea, este potrivit pentru sistemele de încălzire prin pardoseală (aplicat peste șapa de egalizare). Se folosește pentru obținerea unor suprafețe plane, înaintea aplicării stratului de finisaj: gresie, mochetă, parchet laminat, covor PVC.

MOD DE PREZENTARE

Ambalaj: sac de hârtie, 25 kg

Palet: 48 saci x 25 kg = 1200 kg

Culoare: gri



Ambalaj:

sac de hârtie 25 kg



weberplan profi

SAPĂ AUTONIVELANTĂ

STRATUL SUPORT

Se aplică pe suporturi cu liant pe bază de ciment, precum plăci de beton și șape cimentice, atât în clădiri noi, cât și în cele existente. Este potrivit și pentru utilizare pe pardoseli cu sistem de încălzire integrat.

NU SE UTILIZEAZĂ

- pe suporturi din materiale plastice, OSB, lemn sau metal;
- pentru înglobarea țevelor de încălzire.

CARACTERISTICI ȘI DATE TEHNICE

Consum pentru un strat de 1 mm	1,65 kg / m ²
Timp de repaus după mixare	3 minute
Timp de punere în operă	cca. 20 minute
Temperatura optimă de punere în operă	5°C - 30°C
Emicode	EC 1 Plus
Reacție la foc (SR EN 13501-1)	PND
Rezistență la încovoiere (SR EN 13892-2)	≥ 6 N/mm ²
Rezistență la compresiune (SR EN 13892-2)	≥ 20N/mm ²
Rezistență la uzură (Bohme)	Clasa A9
Aderență la suport (SR EN 13892-8)	≥ 1,5 N/mm ²
Granulație	max. 1 mm
Suprafețele devin circulabile după	24 ore

RECOMANDĂRI

Pe durata preparării, aplicării și a prizei, temperatura aerului, a mortarului și a suportului trebuie să fie de cel puțin +5°C și maxim +30°C. Temperatura optimă de aplicare este între +15°C și +25°C, cu o umiditate relativă a aerului între 50 și 75%.

Suprafețele vor fi protejate împotriva uscării forțate (căldură excesivă, curenți de aer). Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare. Materialul întărit poate fi îndepărtat numai prin mijloace mecanice.



weberplan profi

SAPĂ AUTONIVELANTĂ

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie curată, nedeformabilă, uscată, fixă și lipsită de substanțe antiaderente (grăsimi, bitum, praf etc.). Șapele existente trebuie să aibă o vârstă minimă de 28 de zile. În prealabil se vor îndepărta straturile cu rezistență mecanică slabă și se vor repara zonele afectate. Umiditatea suportului trebuie să fie mai mică de 2%. Golurile și fisurile din suport vor fi închise.

După caz, suportul se va prelucra prin sablare, șlefuire sau frezare. Pentru obținerea unor suprafețe cu aderență mărită și pentru uniformizarea absorbției de apă a suportului, se va aplica obligatoriu un strat de amorsaj cu produsul **weberprime bond** (a se consulta fișa tehnică). În cazul suprafețelor foarte absorbante, operația de amorsare se va repeta.

Pentru suprafețele neabsorbante se va aplica amorsa de contact **weberprime kontakt plus** sau **weber GR 100** (a se consulta fișa tehnică), cu o zi înainte de turnarea șapei.

MOD DE LUCRU

Conținutul unui sac se presară în 5.25 litri de apă curată, la temperatura obișnuită. Nu se vor prepara jumătăți de sac sau cantități parțiale. Se omogenizează folosind un mixer electric (bormașină cu amestecător), reglat la turație mică. După un timp de așteptare de aproximativ 2-3 minute, se reomogenizează. Se va urmări ca mortarul preparat să aibă un aspect omogen, fără aglomerări. Mortarul fluid obținut se aplică continuu, în formă de „S” peste suport, în fâșii de aproximativ 20 cm lățime, cu retragere spre ușă (zona de acces). În zonele mai greu accesibile, mortarul va fi întins cu o gletieră cu dinți sau cu o mistrie. Se poate aplica și cu pompa. Pentru a obține o suprafață perfect netedă, fără pori, suprafața proaspăt turnată trebuie dezaerată folosind o rolă cu țepi. Rosturile de dilatare și perimetrale din stratul suport trebuie preluate și în șapă. De asemenea, se vor lăsa rosturi de dilatare la suprafețe de maxim 25 mp sau la lungimi de până la 5 m. În cazul încălzirii prin pardoseală, se vor respecta normele în vigoare de pregătire a suportului și procedura de începere a încălzirii pardoselii.



weberplan profi

SAPĂ AUTONIVELANTĂ

MOD DE LUCRU

Șapa devine circulabilă pentru trafic ușor după 12 ore. Finisarea prin acoperire cu straturi de uzură – parchet laminat, mochetă, linoleum sau covor PVC – se poate realiza atunci când umiditatea reziduală a șapei este $< 0,5\%$.

Plăcile ceramice se pot aplica după aproximativ 7 zile, însă numai după șlefuirea, aspirarea și amorsarea prealabilă a suprafeței șapei.

Este interzisă amestecarea mortarului cu alte materiale. Un exces de apă provoacă segregarea compoziției și reduce rezistența suprafeței șapei.

Uneltele se curăță cu apă curată, imediat după utilizare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu datele de securitate înainte de a utiliza produsul.

Măsuri de protecție individuale:

- este recomandată folosirea mănușilor de protecție
- împotriva prafului este recomandată folosirea măștilor faciale.

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricției înscrisă pe ambalaj. Se depozitează în ambalajul original, în zone ferite de umiditate.

SUSTENABILITATE

- Serviciu de returnare europaletă reciclabili.

CERTIFICATE, STANDARDE, AGREMENTE

Standard:

- SR EN 13813:2003

Produse complementare

weberprime bond

- Amorsă concentrată universală

weberprime kontakt plus

- Amorsă de contact



Amorsă
concentrată



Amorsă
contact

Weber este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.ro.weber.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.