

weberset ST10

ADEZIV PENTRU PLACĂRI CERAMICE LA INTERIOR

Performanțe

- **PENTRU PLĂCI CU DIMENSIUNEA DE PÂNĂ LA 30X30 CM**
- **APLICABIL ÎN STRAT DE 5 - 10 MM**
- **PENTRU PLĂCI CERAMICE CU ABSORȚIE MEDIE SAU MARE**

DESCRIERE

Adeziv sub formă de pulbere de culoare gri, pe bază de ciment, cu adaosuri minerale și rășini sintetice.

COMPOZIȚIE

Ciment adaosuri minerale și rășini sintetice

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru lipirea plăcilor de gresie și faianță absorbante și a materialelor de construcții similare (clasa BII, BIII), cu dimensiuni de până la 900 cm 2 30 x 30 cm), pe pereți și pardoseli la interior

MOD DE PREZENTARE

Ambalaj: în saci de hârtie de 25 kg

Palet: 48 saci x 25 kg = 1200 kg

Culoare adeziv: gri



Ambalaj:
sac de hârtie 25 kg



weberset ST10

ADEZIV PENTRU PLACĂRI CERAMICE LA INTERIOR

NU SE UTILIZEAZĂ

pe suprafețe de ipsos, peste hidroizolație, peste placare existentă, pentru plăci porțelanate, la pardoseli încălzite, pe metal, PVC, lemn, OSB, cauciuc.

CARACTERISTICI ȘI DATE TEHNICE

Temperatura de aplicare	+5°C ... +30°C
Timp de repaus după procesul de mixare	5 minute
Timp de punere în operă	Cca. 60 minute
Timp deschis	Cca. 15 minute
Timp de ajustare	Cca 5 minute
Placările devin practicabile după	24 ore
Aderență inițială prin tracțiune	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Aderență prin tracțiune după imersie în apă	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Aderență prin tracțiune după acțiunea căldurii	FPD
Aderență prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezgheț	FPD
Reacția la foc	Clasa A1

CONSUM

Gletieră canelată cu dinți de 6 mm	Cca. 4 kg/m ²
Gletieră canelată cu dinți de 8 mm	Cca. 5 kg/m ²
Gletieră canelată cu dinți de 10 mm	Cca. 6 kg/m ²



weberset ST10

ADEZIV PENTRU PLACĂRI CERAMICE LA INTERIOR

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie curată, nedeformabilă, uscată, fixă și lipsită de substanțe antiaderente (grăsimi, bitum, praf, etc.). Șapele trebuie să aibă o vârstă minimă de 28 de zile iar tencuielile absorbție medie. Se vor îndepărta în prealabil straturile cu rezistență mecanică slabă. Neregularitățile se vor repara cu produse specifice stratului suport (șapă, tencuială), cu 24 de ore înainte de aplicare.

Fețele plăcilor ceramice trebuie să fie curate, fără urme de grăsimi, uleiuri, praf sau alte impurități.

RECOMANDĂRI

Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C.

Suprafețele placate vor fi protejate împotriva înghețului timp de 24 de ore. Mortarul proaspăt se va îndepărta de pe suprafețele placate și din rosturi, în cursul aplicării, folosind apă curată.

Suprafețele devin practicabile după 24 de ore și pot fi expuse la solicitări medii după cca. 7 zile.

Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

STRATUL SUPORT

Se aplică pe suporturi având ca liant cimentul: tencuieli ciment, tencuieli var-ciment, tencuieli vechi, șape de ciment

MOD DE LUCRU

Se toarnă conținutul unui sac în cca. 5.25 - 6 litri de apă curată și se amestecă cu ajutorul unui mixer electric până se obține un amestec omogen, fără aglomerări. După un repaus de cca. 5 minute se reamestecă.

Mortarul adeziv astfel obținut se întinde pe suprafața suport cu ajutorul unei mistrii canelate.

Plăcile se fixează pe suprafața de contact prin apăsare manuală, mișcându-le pe stratul de adeziv (la nevoie utilizând un ciocan de cauciuc), până la obținerea unei suprafețe plane. Plăcile trebuie așezate în stratul de adeziv în limita timpului deschis (înainte de a se forma crustă pe suprafața adezivului). Pentru a asigura o suprafață de contact corespunzătoare, adezivul trebuie să acopere min. 65% din intradosul plăcii.

Rosturile vor fi chituite după cel puțin 24 de ore, utilizându-se chiturile din gama **Weber**.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu datele de securitate înainte de a utiliza produsul.

Ca și protecție individuală este recomandată folosirea mănușilor de protecție, iar împotriva prafului este recomandată folosirea măștilor faciale.

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricației.

Se depozitează în ambalajul original, pe paleți de lemn, în zone ferite de umiditate.

Produse complementare

webercolor comfort

- Chit flexibil pentru rosturi 1-6mm

webercolor design

- Chit flexibil de rosturi pentru interior si exterior

webercolor SIL

- Etanșant siliconic pentru rosturi și îmbinări



Weber este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.ro.weber.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.